

PE-HD - oolietylen o dużej gęstości, PE-MD - polietylen o średniej gęstości, PP - polipropylen, s.s. - roztwór nasycony

1 - odporne, 2 - częściowo odporne, 3 - nieodporne

Związek:	Wzór:	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE	PP
Aceton	CH ₃ -CO-CH ₃	100	20	2	1
			60	2	1
Aldehyd benzoesowy	C ₆ H ₅ CHO	100	20	2	
			60	3	
Aldehyd octowy	CH ₃ CHO	100	20	1	
			60	2	
Alkohol allilowy	CH ₂ =CH-CH ₂ OH	96	20	1	
			60	1	
Alkohol amyłowy	C ₅ H ₁₁ O H	100	20	1	1
			60	2	1
Alkohol furfuryłowy	CHC CH ₂ OH	100	20	1	
			60	2	
Ałun	Al ₂ (SO ₄) ₃ K ₂ SO ₄ -4H ₂ O	<10	20	1	1
			60	1	
Amoniak (roztw.)	NH ₃	<10	20	1	1
			60	1	
Amoniak (gaz)	NH ₃	100	20	1	1
			60	1	
Amoniak (ciekły)	NH ₃	100	20	1	
			60	1	
Anilina	C ₆ H ₅ - NH ₂	100	20	1	1
			60	2	1
Azotan amonu	NH ₄ NO 3	s.s.	20	1	1
			60	1	1
Azotan magnezu	Mg(NO ₃) 2		20	1	
			60	1	
Azotan miedzi	Cu(NO ₃) 2		20	1	1
			60	1	1
Azotan niklu	Ni(NO ₃) 2		20	1	1
			60	1	1
Azotan potasu	KNO ₃		20	1	1
			60	1	1
Azotan rtęci	Hg(NO ₃) 2	>10	20	1	1
			60	1	1
Azotan sodu	NaNO ₃		20	1	1
			60	1	1
Azotan srebra	AgNO ₃		20	1	1
			60	1	1
Azotan wapnia	Ca(NO ₃) 2		20	1	1
			60	1	1
Azotan żelaza	Fe(NO ₃) 3	>10	20	1	
			60	1	
Azotyn sodu	NaNO ₂		20	1	
			60	1	

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE	PP
Benzen	C_6H_6	100	20	2	2
			60	3	3
Benzyna			20	1	3
			60	2	3
Benzoesan sodu	C_6H_5COONa		20	1	1
			60	1	
Bezwodnik octowy	$CH_3CO-O-COCH_3$	100	20	1	1
			60	2	
Boraks	$Na_2B_4O_7$		20	1	1
			60	1	1
Brom (gaz)	Br_2	100	20	3	3
			60	3	3
Brom (ciecz)	Br_2	100	20	3	3
			60	3	3
Bromek potasu	KBr		20	1	1
			60	1	1
Bromek sodu	NaBr		20	1	
			60	1	
Bromian potasu	$KBrO_3$		20	1	1
			60	1	1
Butan	C_4H_{10}	100	20	2	1
			60	2	
Butanol	C_4H_9OH	100	20	1	1
			60	1	2
Chlor (roztwór)	Cl_2		20	2	1
			60	3	2
Chlor (gaz)	Cl_2	100	20	2	3
			60	3	3
Chloran potasu	$KClO_3$		20	1	1
			60	1	1
Chloran wapnia	$Ca(ClO_3)_{10}$		20	1	
			60	1	
Chloran sodu	$NaClO_3$		20	1	1
			60	1	
Chlorek amonu	NH_4Cl	s.s.	20	1	1
			60	1	
Chlorek baru	$BaCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek cynku	$ZnCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek cyny	$SnCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek glinu	$AlCl_3$	s.s.	20	1	
			60	1	
Chlorek magnezu	$MgCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek miedzi	$CuCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek niklu	$NiCl_2$		20	1	1
			60	1	
Chlorek rtęci	$HgCl_2$		20	1	1
			60	1	1
Chlorek potasu	KCl		20	1	1
			60	1	

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Chlorek sodu	NaCl		20	1	1
			60	1	1
Chlorek tionylu	SOCl ₂	100	20	3	
			60	3	
Chlorek wapnia	CaCl ₂		20	1	
			60	1	
Chlorek żelaza	FeCl ₃		20	1	
			60	1	
Chloroform	Cl ₃ CH	100	20	3	2
			60	3	3
Chlorometan	CH ₃ Cl	100	20	2	
			60		
Chromian potasu	K ₂ CrO ₄		20	1	1
			60	1	1
Chromianka	CrO ₃ H ₂ O	>10	20	1	1
			60	2	1
Cyjanek potasu	KCN	>10	20	1	1
			60	1	
Cyjanek rtęci	Hg(CN) ₂		20	1	1
			60	1	1
Cyjanek sodu	NaCN		20	1	
			60	1	
Cyjanek srebra	AgCN		20	1	
			60	1	
Cyjanowodór	HCN	10	20	1	
Cykloheksanol	C ₆ H ₁₁ OH	100	20	1	1
			60	2	3
Cykloheksanon	C ₆ H ₁₀ O	100	20	2	2
			60	2	3
Dekalina	C ₁₀ H ₁₈	100	20	1	3
			60	2	3
Dekstryna	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	>10	20	1	1
			60	1	1
Drożdże		>10	20	1	
			60	1	
Dwuchromian potasu	K ₂ CrO ₄		20	1	
			60	1	
Dwuoksolan	C ₄ H ₃ O ₂	100	20	1	2
			60	1	2
Dwusiarczek węgla	CS ₂	100	20	2	1
			60	3	3
Dwutlenek chloru	ClO ₂	100	20	1	1
			60	1	1
Dwutlenek siarki	SO ₂	100	20	1	1
			60	1	
Etanol	C ₂ H ₅ OH	40	20	1	1
			60	2	1
Eter dietylowy	C ₂ H ₅ -O-C ₂ H ₅	100	20	2	1
			60	3	2
Fenol	C ₆ H ₅ OH	>10	20	2	1
			60	2	
Fluor	F ₂	100	20	3	
			60	3	

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Fluorek amonu	NH ₄ F	>10	20	1	1
			60	1	
Fluorek glinu	AlF ₃	s.s.	20	1	
			60	1	
Fluorek potasu	KF		20	1	1
			60	1	1
Fluorek sodu	NaF		20	1	
			60	1	
Formaldehyd	HCHO	40	20	1	1
			60	1	
Ftalan oktylu	C ₆ H ₄ (COOC ₈ H ₁₇) ₂	100	20	1	2
			60	2	2
Glicerol	CHOH CH ₂ OH	100	20	1	1
			60	1	1
Glikol etylenowy	OHCH ₂ CH ₂ OH	100	20	1	1
			60	1	
Glukoza	C ₆ H ₁₂ O ₆ CH ₂ OH		20	1	1
			60	1	1
Heptan	C ₇ H ₁₆	100	20	1	3
			60	3	3
Hydrohinon	C ₆ H ₄ (OH) ₂		20	1	
			60	1	
Ksylen	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	100	20	2	2
Kwas adypinowy	COOH(CH ₂) ₄ COOH	s.s.	20	1	
			60	1	
Kwas arsenowy	H ₃ AsO ₄		20	1	
			60	1	
Kwas azotowy	HNO ₃	25	20	1	1
			60	1	
Kwas azotowy	HNO ₃	50	20	2	2
			60	3	3
Kwas azotowy	HNO ₃	75	20	3	3
			60	3	3
Kwas azotowy	HNO ₃	100	20	3	3
			60	3	3
Kwas benzoesowy	C ₆ H ₅ COOH		20	1	1
			60	1	
Kwas bromowodorowy	HBr	10	20	1	1
			60	1	2
Kwas borowy	H ₃ BO ₃		20	1	1
			60	1	
Kwas chlorooctowy	ClCH ₂ -COOH	>10	20	1	1
			60	1	
Kwas cytrynowy	HOOC-CH ₂ -C(H) (COOH)-CH ₂ -COOH		20	1	1
			60	1	1
Kwas fluorowodorowy	HF	4	20	1	1
			60	1	
Kwas fluorowodorowy	HF	60	20	1	2
			60	2	
Kwas glukonowy	OHCH ₂ COOH	>10	20	1	1
			60	1	
Kwas maleinowy	HOOCCH=CHCOOH		20	1	1
			60	1	1

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Kwas masłowy	C_3H_7COOH	100	20	1	
Kwas mlekowy	$CH_3CH(OH)COOH$	100	20	1	1
			60	1	1
Kwas mrówkowy	HCOOH	50	20	1	1
			60	1	1
Kwas mrówkowy	HCOOH CH	98-100	20	1	1
			60	1	3
Kwas nikotynowy		<=1 0	20	1	
			60		
Kwas octowy	CH_3COOH	10	20	1	1
			60	1	1
Kwas octowy	CH_3COOH	96	20	1	1
			60	2	2
Kwas oleinowy	$C_8H_{17}CH=CH-(CH_2)_7COOH$	100	20	1	2
			60	2	3
Kwas ortofosforowy	H_3PO_4	50	20	1	
			60	1	
Kwas pikrynowy	$(NO_2)_3C_6$		20	1	1
			60		
Kwas propionowy	CH_3CH_2COOH	50	20	1	1
			60	1	
Kwas propionowy	CH_3CH_2COOH	100	20	1	1
			60	2	
Kwas salicylowy	$C_6H_4OHCOOH$		20	1	
			60	1	
Kwas siarkawy	H_2SO_3	30	20	1	1
			60	1	
Kwas siarkowy	H_2SO_4	10	20	1	1
			60	1	1
Kwas siarkowy	H_2SO_4	50	20	1	1
			60	1	1
Kwas siarkowy	H_2SO_4	98	20	1	2
			60	3	3
Kwas siarkowy dymiący	H_2SO_4	fuming	20	3	
			60	3	
Kwas solny	HCl	10	20	1	1
			60	1	1
Kwas solny	HCl	Concentr.	20	1	1
			60	1	2
Kwas szczawiowy	$(COOH)_2$		20	1	1
			60	1	2
Kwas tolilowy	C_6H_3COOH		20	2	
			60		
Kwas winowy	$COOH(CHOH)_2COOH$	>10	20	1	1
			60	1	1
Melasa		using. conc.	20	1	
			60	1	
Metanol	CH_3OH	100	20	1	1
			60	1	2
Mleko	(Krowie i owcze)	100	20	1	1
			60	1	1

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Mocz			60	1	
Mocznik	(NH ₂) ₂ CH	>10	20 60	1 1	1
Nadchloran potasu	KClO ₄		20 60	1 1	1 1
Nadmanganian potasowy	KMnO ₄	20	20 60	1 1	1
Nadsiarczan potasu	K ₂ S ₂ O ₈	20	20 60	1 1	1
Ocet winny	see vinegar		20 60	1 1	1 1
Octan amylu	CH ₃ COO(CH ₂) ₄ CH ₃	100	20 60	2 3	2
Octan etylu	CH ₃ COOC ₂ H ₅	100	20 60	1 3	2 3
Octan srebra	CH ₃ COOAg		20 60	1 1	1 1
Oleje i smary			20 60	1 2	
Oleje mineralne			20 60	1 2	
Ortofosforan sodu	Na ₃ PO ₄		20 60	1 1	
Ortofosforan potasu	K ₃ PO ₄		20 60	1 1	
Ozon	O ₃	100	20 60	2 3	
Perhydrol	H ₂ O ₂	30	20 60	1 1	1 2
Perhydrol	H ₂ O ₂	90	20 60	1 3	
Pirydyna	C ₅ H ₅ N	100	20 60	1 2	2
Piwo			20 60	1 1	
Podchloryn potasu	KClO	>10	20 60	1 2	
Podchloryn sodu	NaClO	5	20 60	1 1	1 1
Podchloryn wapnia	Ca(ClO) ₂ 4H ₂ O	<10	20 60	1 1	
Rtęć	Hg	100	20 60	1 1	1 1
Siarczan amonu	(NH ₄) ₂ SO ₄	s.s.	20 60	1 1	1 1
Siarczan baru	BaSO ₄		20 60	1 1	1
Siarczan cynku	ZnSO ₄		20 60	1 1	1 1
Siarczan glinu	Al ₂ SO ₄	s.s.	20 60	1 1	

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Siarczan miedzi	CuSO ₄		20	1	1
			60	1	1
Siarczan niklu	NiSO ₄		20	1	1
			60	1	1
Siarczan potasu	K ₂ SO ₄		20	1	1
			60	1	
Siarczan sodu	Na ₂ SO ₄		20	1	1
			60	1	1
Siarczan wapnia	CaSO ₄		20	1	
			60	1	
Siarczan żelaza	Fe ₂ (SO ₄) ₃		20	1	
			60	1	
Siarczek amonu	(NH ₄) ₂ S	>10	20	1	
			60	1	
Siarczek baru	BaS	>10	20	1	
			60	1	
Siarczek potasu	K ₂ S	>10	20	1	
			60	1	
Siarczek wapnia	CaS	<10	20	2	
			60	2	
Siarczyn sodu	Na ₂ SO ₃		20	1	1
			60	1	
Siarkowódór (gaz)	H ₂ S	100	20	1	1
			60	1	
Tanina	C ₁₄ H ₁₀ O ₉	>10	20	1	
Tetrachlorek węgla	CCl ₄	100	20	2	3
			60	3	3
Tlen	O ₂	100	20	1	1
			60	2	
Tlenek cynku	ZnO		20	1	
			60	1	
Tlenek węgla	CO	100	20	1	
			60	1	
Toluen	C ₆ H ₅ -CH ₃	100	20	2	2
			60	3	3
Trójchlorek antymonu	SbCl ₃	90	20	1	
			60	1	
Trójchlorek fosforu	PCl ₃	100	20	1	
			60	2	
Trójchloroetylen	Cl ₂ C=CHCl	100	20	3	
			60	3	
Trójetanoloamina	N(CH ₂ CH ₂ OH) ₃	>10	20	1	1
			60	2	
Trójtlenek siarki	SO ₃	100	20	3	
			60	3	
Węglan baru	BaCO ₃		20	1	1
			60	1	1
Węglan cynku	ZnCO ₃		20	1	
			60	1	

Związek:	Wzór	Zaw. (%)	Temp. (°C)	PE-HD	PP
Węglan magnezu	MgCO ₃		20	1	1
			60	1	1
Węglan potasu	K ₂ CO ₃		20	1	1
			60	1	
Węglan sodu	Na ₂ CO ₃		20	1	1
			60	1	1
Węglan wapnia	CaCO ₃		20	1	1
			60	1	1
Wina i alkohole (stężenia handlowe)			20	1	1
			60	1	1
Woda	H ₂ O		20	1	1
			60	1	1
Woda królewska	HCl + HNO ₃	3/1	20	3	3
			60	3	3
Wodór	H ₂	100	20	1	1
			60	1	
Wodorofosforan sodowy	Na ₂ HPO ₄		20	1	
			60	1	
Wodorosiarczan potasowy	KHSO ₄		20	1	
			60	1	
Wodorosiarczyn potasowy	KHSO ₃	>10	20	1	
			60	1	
Wodorosiarczyn sodowy	NaHSO ₃	>10	20	1	1
			60	1	
Wodorotlenek baru	Ba(OH) ₂		20	1	1
			60	1	1
Wodorotlenek magnezu	Mg(OH) ₂		20	1	
			60	1	
Wodorowęglan potasu	KHCO ₃		20	1	
			60	1	
Wodorotlenek sodowy	NaOH	>10	20	1	1
			60	1	1
Wodorotlenek sodowy	NaOH	40	20	1	1
			60	1	1
Wodorotlenek potasowy	KOH	10	20	1	1
			60	2	
Wodorotlenek potasowy	KOH	>10	20	1	
			60	1	
Wodorotlenek wapnia	Ca(OH) ₂		20	1	1
			60	1	1
Wodorowęglan sodowy	NaHCO ₃		20	1	1
			60	1	1
Wywoływacz fot.		norm. conc.	20	1	
			60	1	
Żelazocyjanek potasu	K ₃ Fe(CN) ₆		20	1	
			60	1	
Żelazocyjanek potasu	K ₂ Fe(CN) ₆		20	1	
			60	1	
Żelazocyjanek sodu	N ₃ Fe(CN) ₆		20	1	
			60	1	
Żelazocyjanek sodu	N ₄ Fe(CN) ₆		20	1	
			60	1	